







PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.				
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
1	İlk yayım.			AA		11.12.2020	E.M.Ö.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA	
MALZEME								
	TARİH	11.12.2020	İMZA		WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
	HAZIRLAYAN	Enes ÖZÇELİK						
	KONTROL	Ipek DOKUMCU						
	KONTROL	Erdem COSKUN						
	ONAY	B.T.ERTUGRUL						
<u>ÖLÇEK</u> 1:1	DIS GORUNUS QM71 B3 DERIN KTA				REFERANS RESİM NO			
					SAYFA / TAMAMI 1/1		A3	
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m							
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8	RESİM NO AR-000001546710
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2	
	AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'	
		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'			

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.